

Zeugnis über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BAST (RPA) Prüfnummer: 2014 1DW 07.03

1. Antrag

- Antragsteller: **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH, Postfach 15 42, 65574 Diez**
Antragssache: Prüfung der Verschleißfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines Markierungssystems unter den Prüfbedingungen der DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2014). Die Klassen der verkehrstechnischen Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Januar 2009).

2. Prüfgegenstand

2.1 Typ I - Markierungssystem für dauerhafte Markierungen

- Systembezeichnung: **wasserverdünnbare High-Solid-Farbe (Dispersion)**
- Stoffbezeichnung: **Limboroute W13**
- Stoffhersteller: **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH**
- Stoffart: **Dispersion**
- Nassfilmdicke [μm]: **300**
- Applikationsverfahren: **Spritztechnik**

2.2 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkörpermenge, -hersteller, -bez.: **240 g/m², Swarco, SWARCOLUX P21 T15 M25**
- Griffigkeitsmittel: **Minigrain als Gemisch im Verhältnis 75 : 25 in den Reflexkörpern enthalten**

2.3 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der o.g. technischen Daten (soweit nicht messbar) in den Räumen der BAST durch den Prüfdienst der Deutschen Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Prüfung:

3.1 Erreicht wurden die Anforderungen für die **Verkehrsklasse P 5**. Für die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemäß DIN EN 1436 erreicht:

	Neuzustand	Gebrauchszustand
- Griffigkeit:	$\geq S 1$	S 1
- Nachsichtbarkeit, trocken:	R 5	R 5
- Tagessichtbarkeit:	Q 5	Q 5
- Überrollbarkeit:	T 2	

3.2 Die Mindestanforderungen an die Verschleißfestigkeit von 90 % Restfläche wurde erfüllt. Die Ergebnisse der physikalisch-chemischen Urmusterprüfung liegen bei der BAST vor.

Dieses Prüfzeugnis darf nur vollständig weitergegeben oder veröffentlicht werden. Die auszugsweise Weitergabe oder Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BAST.

Bergisch Gladbach, 10. Dezember 2014, geändert am 14. Februar 2020



(M. Zedler)
wissenschaftl. Ang.

Anlage zum Schreiben der BAST V4z – If (EPM) vom 06. April 2020

Ergebnisse zur BAST-Prüfnummer 2014 1DW 07.03

- 1. Antragsteller **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH, Diez**
- 2. Untersuchtetes Markierungssystem
 - Markierungsart: **Typ I - Markierungssystem für dauerhafte Markierungen**
 - Systembezeichnung: **wasserverdünnbare High-Solid-Farbe (Dispersion)**
 - Applikationsverfahren: **Spritztechnik**
- 2.1 Markierungsstoff
 - Stoffhersteller: **Swarco Limburger Lackfabrik GmbH**
 - Stoffart: **Dispersion**
 - Stoffbezeichnung: **Limboroute W13**
 - Nassfimdicke [μm]: **300**
- 2.2 Nachgestreute Beistoffe
 - Reflexkörper**
 - Menge [g/m^2]: **240**
 - Hersteller: **Swarco**
 - Bezeichnung: **SWARCOLUX P21 T15 M25**
 - Griffigkeitsmittel** **in den Reflexkörpern als Gemisch im Verhältnis 75 : 25 enthalten**
 - Art: **Minigrain**
 - Bezeichnung: **keine Angaben**
- 3. Ermittelte Messwerte
 - beantragte Verkehrsklasse: **P 5**
 - erreichte Verkehrsklasse: **P 5**
 - ermittelte Trockenzeit [min]: **9**

Eigenschaften	Anzahl der Radüberrollungen [Mio]					
	0	0,01	0,1	0,2	0,5	1,0
Verschleißfestigkeit [%]	100	100	99	99	99	99
Griffigkeit [SRT-Einheiten]	66	47	45	44	43	41
Nachtsichtbarkeit, trocken R_t [$\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$]	308 ¹⁾	438	409	378	362	350
Tagessichtbarkeit Q_d [$\text{mcd} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{lx}^{-1}$]	267 ¹⁾	263	263	264	261	248
Normfarbwert-Koordinaten	$x = 0,314$			$y = 0,332$		

¹⁾ Dieser Wert dient ausschließlich zur Information des Antragstellers.